

EPS 035 DAA dm 100 kPa

Einsatzbereich

Wärmedämmung für nichtgenutzte, oder nur zu Wartungszwecken genutzte Flachdächer.

Zulässiger Anwendungsbereich nach DIN 4108, Teil 10: DAA

(Außendämmung von Dach und Decke, vor Witterung geschützt).

Verarbeitung gemäß den Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen.

Technische Daten

AbZ-Nr.	Z-23.15-1498
Wärmeleitfähigkeit λ (W/(mK)):	0,035 Bemessungswert gem. AbZ
Qualitätstyp:	EPS 035 dm 100 kPa
Brandverhalten EN 13501-1	Euroklasse E
Druckspannung σ 10%:	kPa/ kN/m ² - > 100 gem. DIN EN 826 = 10,0 t/m ²
Druckspannung σ 2%:	kPa/ kN/m ² - > 30 gem. DIN EN 13163 = 3,0 t/m ²
CE- Schlüssel: EN 13163	EPS-EN 13163:12-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
Formate Platte:	1000x1200 mm /1000x1000 mm /1000x500 mm /1200x500 /1500x1200
Formate GLD(Gefälle)	1000x1200 mm /1000x1000 mm /1000x500 mm
Stärken:	ab 20 mm
Gefälle:	ab 1 % in 0,5 % - Schritten aufwärts
Verhalten:	Chemisch und biologisch neutral: HFCKW- und HFKW-frei
Kaschierung:	Auf Anfrage
Verpackung:	in Paketen gebündelt oder lose auf Einwegpaletten gestretcht
Entsorgung:	Verpackungsfolie über Interseroh, Mitgliedsnummer 221184
Kennzeichnung Gefälle:	Positionsnummer und Wasserlaufrichtung
Kennzeichnung Platte:	Rollenstempel